

KAWO Primer-Tabelle

Produkt	LS 10	SL 50	SL 53	SL 54	SL 55	Colorsil N
Oberfläche		SL 59	Sanitär-silikon	SF 88		MS 83
Aluminium, blank	RO	VH	VH	H 600	RO	H 600
Aluminium, eloxiert	RO	RO	RO	H 600	RO	H 600
Baustahl, beschichtet	---	---	---	H 600	RO	H 600
Beton, natur	TG	---	---	H 300	H 300	H 300
Edelstahl	---	H 100	H 100	H 600	RO	H 600
Faserzement	TG	---	---	H 300	H 300	H 300
Fliesen, keramisch	---	RO	RO	RO	RO	RO
Gasbeton	TG	---	---	---	---	---
Glas	---	RO	RO	RO	RO	RO
Holz, unbehandelt	RO	H 300	H 300	H 300	H 300	H 300
Holz, lackiert (Acryl)	RO	---	RO	RO	RO	VH
Holz, lackiert (Alkylharz)	RO	---	RO	RO	RO	RO
Holz, lasiert offenporig	RO	---	RO	RO	RO	RO
Keramik, glasiert	---	RO	RO	RO	RO	RO
Kupfer	---	---	---	RO	RO	RO
Marmor/Naturstein	---	---	---	---	---	H 400
Polyester	---	RO	RO	RO	RO	RO
Putz, fest	TG	---	---	H 300	H 300	H 300
PVC, hart	VH	H 500	H 500	H 600	RO	H 600
Styropor	RO	---	---	---	---	---
Ziegelstein	TG	---	---	H 300	H 300	H 300
Zink	---	---	---	H 600	RO	H 600

SL 52	KD 87	Color-hybrid	TK 61	CD 77	SM 82	Produkt
SK 86	GV 154			CD 79		Oberfläche
H 600	H 600	H 600	---	RO	H 600	Aluminium, blank
H 600	H 600	H 600	---	RO	H 600	Aluminium, eloxiert
H 600	H 600	H 600	RO	---	H 600	Baustahl, beschichtet
H 300	H 300	H 300	H 200	TG	H 300	Beton, natur
H 600	H 600	H 600	---	---	H 600	Edelstahl
H 300	H 300	RO	H 200	TG	RO	Faserzement
RO	RO	---	---	---	RO	Fliesen, keramisch
---	---	TG	---	TG	H 300	Gasbeton
RO	RO	---	RO	---	---	Glas
H 300	H 300	RO	H 200	RO	H 300	Holz, unbehandelt
RO	RO	RO	---	RO	VH	Holz, lackiert (Acryl)
RO	RO	RO	RO	RO	RO	Holz, lackiert (Alkylharz)
RO	RO	RO	H 200	RO	RO	Holz, lasiert offenporig
RO	RO	---	---	---	RO	Keramik, glasiert
VH	RO	---	RO	---	RO	Kupfer
H 400	---	---	---	---	---	Marmor/Naturstein
H 300	RO	---	---	---	VH	Polyester
H 300	H 300	TG	H 200	TG	H 300	Putz, fest
H 600	H 600	H 600	---	VH	H 600	PVC, hart
---	---	RO	---	RO	RO	Styropor
H 300	H 300	TG	H 200	TG	H 300	Ziegelstein
H 600	H 600	H 600	RO	---	H 600	Zink

Isolierglas	SG 64 1-K Randverbund Silikon
Glasklebung	GK 85 Glasklar
Lüftungscanäle	SM 182
Makrolon/Plexiglas	KD 87 Silikon für Kunststoffe

RO
TG
VH

Reinigung der Oberfläche ohne Primer
Tiefengrund
vorheriger Haftversuch
nicht geeignet